

# Información de Lavado



# WHITE DENIM

RECETA	R:B.	PROCESO	PRODUCTO	CANTIDA	TIEMPO	TEMPERATUR
<b>1G</b>	1:10	<b>PREPARACION Y LIMPIEZA</b>	Detergente humectante	1%	15 min.	<b>70 °C</b>
	1:12	ENJUAGUE	Agua	1	3 minutos	Frio

<b>2G</b>	1:10	<b>PREPARACION</b>	Detergente humectante	1%	15 min.	<b>40 °C</b>
	1:12	ENJUAGUE	Agua	1	3 minutos	Frio

					BIO STONE	Doble BIO STONE	DESTROYER	
<b>3G</b>	1:5	<b>BIO STONE (PH 6,5/7)</b>	Enzima Neutra	1,50%	30 MIN.	60 MIN.	90 MIN.	<b>60 °c</b>
			Polvo abrasivo	20%				
	1:12	ENJUAGUE	Agua	2	3 minutos			Frio

<b>4G</b>	1:10	<b>LAVADO REDUCTIVO</b>	Detergente humectante	1%	30 minutos	<b>90 °C</b>
			Soda caustica 48 °Be	2%		
			Hidrosulfito de Sodio	3,5 %		
	1:12	ENJUAGUE	Agua	1	3 minutos	<b>80 °C</b>
	1:12	<b>ENJUAGUE</b>	Agua	2	3 minutos	Frio

<b>5G</b>	1:10	<b>LIMPIEZA</b>	Detergente humectante	1%	30 minutos	<b>90 °C</b>
			Soda caustica 48 °Be	2%		
			Silicato de Sodio	3%		
			Agua Oxigenada 250 v	3,5%		
	1:12	ENJUAGUE	Agua	3	3 minutos	Frio

<b>6G</b>	1:5	<b>SUAVIZADO</b>	Suavizante	3%	20 minutos	<b>40 °C</b>
-----------	-----	------------------	------------	----	------------	--------------

EFFECTO DESEADO	COMBINAR RECETAS	APLICABLEA LOS GRUPOS
STONEADO(OBTENCION DE MANO)	1G + 3G + 1G + 6G	COLORES
SUAVIZADO	2G + 6G	BLANCO Y NEGRO
SUAVIZADO	1G + 6G	REACTIVO
LIMPIEZA	4G + 5G + 6G	APTO PARA TEÑIR